BSH Standard
Fichte

Brettschichtholz ist der ideale Werkstoff, wenn besonders großen Wert auf hohe Formbeständigkeit und Maßhaltigkeit gelegt werden soll. Auch bei größeren Dimensionen und Bauteillängen verdreht sich das Holz nicht. Unser BSH hat eine gesicherte Qualität.

Fichte Si und NSi nach Liste

	Stärke in mm											
Breite in mm	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
120	■	■	■	■								
140					■							
160	■	■	■	■	■	■						
200	■	■	■	■	■	■	■	■				
240	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
280	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
320	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
360	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
400	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
440	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
480	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
bis	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2000	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Lärche und Douglasie

auf Anfrage

Querschnitte in 60 und 80 mm breit aufgetrennt aus GL 24h, vollmaßig, Abnahme paarweise. Aufgetrennte Seite wegen Schwindrissen nicht im sichtbaren Bereich verwendbar.

Alle Zwischenquerschnitte sind möglich. Berechnungsmaß auf 40 mm Lamellen aufgehend.

Technische Eigenschaften

- DIN 1052:2008, BS 11/GL 24h, BS 14/GL 28c, BS 16/GL 32
- Technisch getrocknet, Holzfeuchte 12 % ± 2 %
- Vierseitig gehobelt, gefast 4 mm (schräg gemessen)
- Pakete in Folie verpackt
- Geeignet für die Verwendung in den Nutzungsklassen I u. II (I = Innenraumklima, II = Außenklima unter Dach)
- Ca. 200 Standardquerschnitte
- Melaminharz
- Nach Liste – Längen von 1,2 bis 35,0 m lieferbar

Imprägnierungen

- Tauchimprägnieren gelb GK 2
- Tauchimprägnieren farblos GK 2
- Kesseldruckimprägnieren grün GK 3/4
- Kesseldruckimprägnieren braun GK 3/4

EN 386 GEPRÜFT
Gemäß ÖNORM EN 386 Brettschichtholz

PEFC
PEFC/04-31-0355

Weihele Holz GmbH
Mühlenstrasse 15
87657 Görisried
Telefon 08302 239
www.weihele-holz.de